

RAVENOL Kompessorenoel VDL PAO 100 կոմպրեսորի յուղ

Մածուցիկություն: 100

լիովին սինթետիկ



5 L

Հոդված:
1330117-005



20 L

Հոդված:
1330117-020
Հոդված:
1330117-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835771420



60 L

Հոդված:
1330117-060



205 L

Հոդված:
1330117-205
Հոդված:
1330117-205-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835757882



208 L

Հոդված:
1330117-208

RAVENOL Kompessorenoel PAO VDL 100-ը բարձրորակ, լիովին սինթետիկ կոմպրեսորային յուղ է՝ ISO VG 100 մածուցիկությամբ, որը հիմնված է պոլիալֆադիենների (PAO) վրա՝ հատուկ հավելանյութերի համալիրի ավելացմամբ, որը կանխում է փրփրացումը և յուղին հաղորդում է լավ ջուրը բաժանող հատկություններ: RAVENOL Kompessorenoel PAO VDL 100 կոմպրեսորային յուղը ցուցաբերում է գերազանց աշխատանք՝ ապահովելով սարքավորումների առավելագույն պաշտպանություն ամենածանր աշխատանքային պայմաններում: Չգուշորեն ընտրված կազմի շնորհիվ, յուղերը ունեն

ածխածնային Նստվածքներ առաջացնելու չափազանց ցածր հակում, ինչը գործնականում վերացնում է
ածխածնային Նստվածքները միոցների, միոցային օղակների և փականների վրա և Նվազեցնում է
հրդեհի և պայթյունի ռիսկը շահագործման ընթացքում:

Կիրառություն՝

RAVENOL Kompressoenoel PAO VDL 100-ը Նախատեսված է բոլոր կոմպրեսորների համար որպես
աշխատանքային հեղուկ, բայց հատկապես հարմար է պտտվող կոմպրեսորների համար:

RAVENOL Kompressorenöl PAO VDL100-ը համապատասխանում է DIN 51506 VDL յուղերի պահանջներին:

Ապահովում է.

- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Կոռոզիայից պաշտպանություն
- Մաշվածությունից պաշտպանություն: Թույլ է տալիս պահպանել կոմպրեսորի աշխատանքային
մակերեսները մաքուր ածխածնից և Նստվածքներից, ինչպես Նաև Նվազեցնել ծախսերը՝ հեղուկի
փոխարինման ժամանակի կրճատման շնորհիվ:
- Ցածր գոլորշիացում և լավ դեմոլգացնող հատկություններ:
- Գերազանց օդը բաժանող հատկություններ:
- Դիմադրություն օքսիդացման քայքայմանը:
- Փոխարինման միջակայքերը մինչև 8000 ժամ պտտականային կոմպրեսորների և մինչև 1000 ժամ
պտտվող կոմպրեսորների համար (եթե արտադրողի կողմից այլ բան Նախատեսված չէ):
- Կոմպրեսորի արդյունավետության բարձրացում, Էներգիայի կորուստների Նվազում՝ յուղի
մածուցիկության Նվազման պատճառով:

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DIN 51 506 VDL	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	100.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	143	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	263 °C	DIN EN ISO 2592
Թթվային թիվ, TAN	0.11 mgKOH/g	ASTM D664
Ջրի տարանջատում	41-39-0 (10) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում	10/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում III՝ 24°C-ից մինչև 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 100°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130
Երանգում (հակաթթվում) A – դիստիլացված ջուր	անցավ	ASTM D665
Երանգում (հակաթթվում) B – սինթետիկ ծովի ջուր	անցավ	ASTM D665
Գոլորշիացման կորուստ % wt.	0.1	ASTM D524
Փրփրունակություն		---
Առաջարկություններ	Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL	
Անկայունություն NOACK	2.54 %	ASTM D5800
Մնացորդներ և մոխիր		---
Կորոզիայի պաշտպանություն		---

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
5 լ	1330117-005-01-999	
208 լ	1330117-208-01-999	