

RAVENOL Kompressorenoel VDL PAO 150 կոմպրեսորի յուղ

Մածուցիկություն: 150

լիովին սինթետիկ



5 L

Հոդված:
1330118-005



20 L

Հոդված:
1330118-020
Հոդված:
1330118-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835771529



60 L

Հոդված:
1330118-060



205 L

Հոդված:
1330118-205
Հոդված:
1330118-205-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835771581

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DIN 51 506 VDL	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO VG Class 150	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	868 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	16.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	146.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	115	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	287 °C	DIN EN ISO 2592
Թթվային թիվ, TAN	0.14 mgKOH/g	ASTM D664
Ջրի տարանջատում	41-40-0 (10) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում	10/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում III՝ 24°C-ից մինչև 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 100°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130
Երանգում (հակաթթվում) A – դիստիլացված ջուր	անցավ	ASTM D665
Երանգում (հակաթթվում) B – սինթետիկ ծովի ջուր	անցավ	ASTM D665
Գոլորշիացման կորուստ % wt.	0.1	ASTM D524
Փրփրունակություն		---
Առաջարկություններ	Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL	
Անկայունություն NOACK	1.32 %	ASTM D5800
Մնացորդներ և մոխիր		---
Կորոզիայի պաշտպանություն		---

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շարիխ կոդ
5 լ	1330118-005-01-999	