

RAVENOL SCR PAO 100 Screw Kompressoenoel

Մածուցիկություն: 100

լիովին սինթետիկ



5 l

Հոդված:
1330317-005



20 l

Հոդված:
1330317-020



60 l

Հոդված:
1330317-060



205 l

Հոդված:
1330317-205
Հոդված:
1330317-205-01-999



208 l

Հոդված:
1330317-208

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DIN 51 506 VDL	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	845 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	15.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	97.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկության ինդեքս VI	171	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-60 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	256 °C	DIN EN ISO 2592
Թթվային թիվ, TAN	0.11 mgKOH/g	ASTM D664
Ջրի տարանջատում	41-39-0 (10) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում III՝ 24°C-ից մինչև 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 100°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130
Երանգում (հակաթթվում) A - դիստիլացված ջուր	անցավ	ASTM D665
Երանգում (հակաթթվում) B - սինթետիկ ծովի ջուր	անցավ	ASTM D665
Գոլորշիացման կորուստ % wt.	0.1	ASTM D524
Առաջարկություններ	Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
5 L	1330317-005-01-999	