

# RAVENOL Gatteroel 320

Մածուցիկություն: 320

հանքանյութ



**208 լ**

Հոդված:

**1350370-208**

Հոդված:

1350370-208-01-999



**1 000 լ**

Հոդված:

**1350370-700**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	891 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	25.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	309.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	100	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592